


洛科威 ThermalRock S 建筑用岩棉板

洛科威®岩棉以天然岩石为原料,实现了防火安全、吸音降噪、耐久稳定、可持续性的完美四合一。



洛科威建筑用岩棉板TR-S

洛科威岩棉是一种熔点超过1000℃的不可燃产品,尤其适用于建筑保温、防火和吸音降噪。

洛科威岩棉是一种无机物质,不含任何营养物质。因而不会受任何微生物的攻击。岩棉不会腐烂同样也不会滋生任何害虫。

洛科威岩棉产品的生产过程中,不使用CFCs, HFCs, HCFCs 或石棉。



防火安全



隔音吸声



持久稳定



可持续性

适用范围

洛科威建筑用岩棉板TR-S可以根据不同的需要,制成不同的容量和厚度,产品通过欧洲CE认证要求,可广泛应用于住宅建筑、商业建筑、公共建筑和工业厂房等。

包装和存储

为了方便施工、运输、存储和识别,洛科威TR-S产品采用聚乙烯热缩膜包装。本产品应存储在室内或者在存储时以防水盖布遮盖。

标准尺寸及容重

尺寸	
厚度(mm)	50、75及100
长 x 宽(mm)	1200 x 600
公称容重(kg/m ³)	40 -140

备注:如需要上述列表以外尺寸和容重的产品,请联系当地的业务代表

饰面

可以在洛科威TR-S产品的表面加贴铝箔、单面或双面玻璃纤维布等饰面材料。



技术参数

产品类型	TR-S40	TR-S50	TR-S60	TR-S80	TR-S100	TR-S120	TR-S140	标准
公称容重(kg/m ³)	40	50	60	80	100	120	140	GB/T 5480
平均温度25℃时导热系数(W/mK)	0.036	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	GB/T 10294或 GB/T 10295
吸声性能(BS EN 20354 :1993)	如需更多信息,请联系您当地的业务代表							-
燃烧性能	不可燃,燃烧性能 A1级							EN 13501-1, GB 8624 BS 476 Part 4
憎水率	≥98%							GB/T 10299
渣球含量	≤7.0%							GB/T 5480
纤维平均直径	≤6.0μm							GB/T 5480
酸度系数	≥1.8							GB/T 5480
质量吸湿率	≤0.5%							GB/T 5480

备注:本技术数据表中的相关信息仅表示数据在发布之日的准确性,若在本数据表规定的条件之外使用洛科威TR-S产品,则洛科威公司不会因此而承担任何责任。

洛科威中国

工厂:广东省清远市佛冈县汤塘镇广佛产业园创康路1号(511675)

江苏省仪征经济技术开发区科研四路5号(211400)

全国客户服务热线:400 665 0505

北京:(+86) 10 6590 6077 上海:(+86) 21 6211 6725

广州:(+86) 20 3839 3636 香港:(+852) 2754 0877

台湾:(+886) 4 2253 6866 菲律宾:(+63) 2 7710 650

www.rockwool.com.cn



洛科威官方微信