


Untersparrendämmung Formrock® 035

Technisches Datenblatt



Steinwolle-Dämmplatte für die zusätzliche Dämmung unter den Sparren zwischen der Unterkonstruktion der Bekleidung.

- Wärmedämmstoff für Gebäude – werksmäßig hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162
- nichtbrennbar
- Schmelzpunkt > 1000 °C
- nicht glimmend
- hoch wärmedämmend
- ohne Zuschneiden einzubauen
- die Plattenbreite entspricht dem lichten Abstand der Latten
- hervorragende Klemmwirkung
- Formate: 1000 x 450 mm
- recycelbar



Untersparrendämmung Formrock® 035

Anwendungsbereich

Die Steinwolle-Dämmplatte Formrock 035 ist auf Format geschnitten und passt ohne Zuschneiden genau zwischen die Latten/Profile der Unterkonstruktion. Die hohe Formstabilität der Platte sorgt für eine gute Klemmwirkung zwischen den Latten.

Lieferprogramm

Dicke mm	m ² /Paket	m ² /Palette
30	9,00	216,00
40	6,75	162,00
50	5,40	129,60
60	4,50	108,00

Plattenformat L x B (mm): 1000 x 450
Andere Plattenformate auf Anfrage

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiete	DI	Dämmung unter den Sparren	DIN 4108-10
Brandverhalten (Euroklasse)		nichtbrennbar, A1	DIN EN 13501-1
Glimmverhalten		keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen	DIN EN 16733
Schmelzpunkt		> 1000 °C	DIN 4102-17
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,034 W/(m·K)	DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,035 W/(m·K)	DIN 4108-4:2017-03
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	$\mu = 1$	DIN EN 12086
Längenbezogener Strömungswiderstand	AFr	$\geq 12 \text{ kPa s/m}^2$	DIN EN ISO 29053

Bezeichnungsschlüssel gem. DIN EN 13162: MW-EN 13162-T3-AFr12-MU1
KEYMARK Güteüberwachung

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
Postfach 0749 · 45957 Gladbeck
T +49 (0) 2043 4080 · F +49 (0) 2043 408444
info@rockwool.com · www.rockwool.de



Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.