

Panel 221.652

Panneau en laine de roche semi-rigide revêtu sur une face d'un voile minéral noir.



Application

Isolation thermique et acoustique des machines, écrans, plafonds acoustiques et silencieux.

Caractéristiques techniques

Aire	Description		Norme
Densité nominale (kg/m ³)	55		EN 1602
Dimensions (mm)	1200 x 600 Épaisseurs: 30, 40, 50 y 60		
Conductivité thermique W/(m*K)	Température (°C)	Conductivité thermique	EN 12667
	50	0.040	
	100	0.049	
	150	0.059	
Réaction au feu /Euroclasse	A1		EN 13501.1
Tolérance d'épaisseur (mm)	T4		EN 823
Température maximale de service	ST(+180	(180°C)	EN 14706
Absorption d'eau à court terme (kg/m ²)	WS1	(< 1,0 kg/m ²)	EN 1609

Avantages

- Excellente isolation thermique, acoustique et protection incendie
- Montage simple, une adaptation parfaite aux éléments de structure.
- Non hydrophile, non hygroscopique.
- Chimiquement inerte et sans CFC ni HCFC, ce produit respecte l'environnement.
- Déclaration Environnementale Produit
- Certificat de faibles émissions



avr.-22

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
 Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
 31380 Caparrosa, Navarra, Spain
 T (+34)902 430 430
www.rockwool.es