

## **Teclit® LM 200 Lamela**



## **Dimensions**

| Épaisseur [mm] | Longueur x<br>largeur [mm] | •   |  |  |
|----------------|----------------------------|-----|--|--|
| 20             | 10000 × 1000               | 250 |  |  |
| 25             | 1000 × 1000                | 250 |  |  |
| 30             | 8000 × 1000                | 200 |  |  |
| 40             | 6000 × 1000                | 150 |  |  |
| 50             | 5000 x 1000                | 125 |  |  |

## **Application**

L'isolation Teclit LM 200 de ROCKWOOL est une lamelle appropriée pour isoler des éléments en acier, acier inoxydable, cuivre et plastique aux installations techniques des bâtiments. Teclit LM 200 est extrêmement flexible et il est coupé et moulé facilement pour être adapté aux

éléments comme valves, pompes et brides. Elle est aussi appropriée pour es composants de grandes dimensions, tels que les dépôts.

Grâce au niveau élevé de résistance à la rupture de la feuille d'aluminium extérieure, Teclit LM 200 est parfaite pour l'isolation des installations de climatisation dans le cadre du système Teclit.

## Spécifications techniques

|   | Symbole  | Descrip  | otion / Val     | leur            |                 | Unité           | Standard   |                            |
|---|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------|
| Réaction au feu   | A2-s1,d0 | Incomb   | ustible         |                 |                 |                 | EN 13501-1 |                            |
| Point de fusion   |          | >1000  |                 |                 |                 |                 | °C         | DIN 4102-17                |
| Température maximale de service   |          | Côté de la laine de roche 250<br>Côté de la feuille d'aluminium 80 |                 |                 |                 |                 | °C         | EN 14706                   |
| Coefficient de conductivité thermique   | λ        | 0 °C<br>0,037  | 10 °C<br>0,038  | 20 °C<br>0,039  | 30 °C<br>0,040  | 40 °C<br>0,042  | W/(m-K)    | EN ISO 12667               |
|   |          | 50 °C<br>0,044   | 100 °C<br>0,054 | 150 °C<br>0,065 | 200 °C<br>0,078 | 250 °C<br>0,093 | (,         |                            |
| Chaleur spécifique  | ср       | 0,84   |                 |                 |                 |                 | kJ/(kgK)   |                            |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau                              | μ        | >10.000  |                 |                 |                 |                 |            | EN 12086                   |
| Épaisseur de la chambre à air<br>équivalente à la diffusion de la<br>vapeur d'eau | sd       | >1500  |                 |                 |                 |                 | m          | EN 12086                   |
| Sans silicones  |          | Sans substances chimiques qui évitent l'adhérence de la peinture   |                 |                 |                 |                 | e          | Selon le test<br>VW 3.10.7 |
| Absorption d'eau  |          | Absorption d'eau ≤1  |                 |                 |                 |                 | kg/m²      | EN 1609                    |
| Code de désignation   |          | MW EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2                                    |                 |                 |                 |                 |            | EN 14303                   |



avr.-22