

Panel 755

Panneau en laine de roche semi-rigide non revêtu.



Application

Isolation acoustique pour installations du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Aire	Description		Norme
Densité nominale (kg/m ³)	145		EN 1602
Conductivité thermique W/(m*K)	0,039		EN 12667
Dimensions (mm)	1200 x 600		
Réaction au feu /Euroclasse	A1		EN 13501.1
Résistance Thermique (m ² K/W)	Epaisseur (mm)	Résistance Thermique (m ² K/W)	
	30	0.75	
	50	1.25	
Tolérance d'Epaisseur (mm)	T3		EN 823
Stabilité dimensionnelle dans les conditions de température et d'humidité spécifiées	DS (70,90)		EN 1604
Résistivité au flux d'air	MU1	(μ = 1)	EN 12086
Absorption d'eau à court terme (kg/m ²)	WS	(< 1,0 kg/m ²)	EN 1609
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle (kg/m ²)	WL(P)	(< 3,0 kg/m ²)	EN 12086

Avantages

- Rapidité et facilité de montage.
- Sécurité maximale en cas d'incendie.
- Meilleure performance acoustique et thermique de la solution.
- Non hydrophile, non hygroscopique.
- Chimiquement inerte.
- Déclaration Environnementale Produit
- Sans CFC ni HCFC, ce produit respecte l'environnement.
- Certificat de faibles émissions



avr.-22

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
 Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
 31380 Caparrosa, Navarra, Spain
 T (+34)902 430 430
www.rockwool.es