

Steprock Casa

Plăci rigide de vată bazaltică, hidrofovizate în masă recomandate în special pentru izolarea fonică, protecția la foc și izolarea termică a pardoselilor grele sub șape umede.

Domeniu de aplicare

Panouri rigide de vată bazaltică, hidrofovizate în masă recomandate în special pentru izolarea fonică, protecția la foc și izolarea termică a pardoselilor grele sub șape umede.

Plăcile Steprock Casa se utilizează pentru izolarea pardoselilor grele (sub șapă umedă armată). Sunt recomandate pentru izolarea fonică la zgomot de impact și zgomot aerian a planșeelor intermediare.

Plăcile Steprock Casa sunt ambalate în folie de polietilenă termocontractabilă marcată cu numele producătorului. Pe eticheta produsului sunt menționate caracteristicile principale.



Proprietățile vatei bazaltice ROCKWOOL

- Termodolare, protecție la foc, protecție împotriva propagării flăcărilor, protecție fonică.
- Produse minerale, rezistente la acțiunea dăunătorilor, nu dăunează sănătății
- Panouri hidrofovizate; permeabile la vapori; stabile dimensional; rezistente la mediu alcalin.

Dimensiuni, gamă de produse și ambalare

Grosime (mm)	30
Lungime x lățime (mm)	1200 x 600
m ² / pachet	3.60
m ² / palet	57.60

Rezistență termică R₀

Grosime (mm)	30
R ₀ (m ² K/W)	0,85

Parametri tehnici

Proprietate	Simbol	Valoare	U.M.	Standard
Reacția la foc	-	A1	-	EN 13501-1
Coeficientul de conductivitate termică declarat	λ_D	0,035	W/(m·K)	EN 12667
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor	μ	1	(-)	EN 13162
Toleranță la grosime	T6	-	dL	EN 823
Compresibilitate	C	CP5	mm	EN 1991-1-1
Punct de topire	t_t	>1000	°C	DIN 4102
Rezistență la flux de aer	AFr	≥ 23	kPa · s/m²	EN 29053
Certificări tehnice - marcaj CE		1020 - CPR - 010041766		
Sistem de management al calității	EN ISO 9001: 2015 Certificat nr: 00.12.1901 EUROCERT Grecia			
Sistem de management al mediului	EN ISO 14001: 2015 Certificat nr: 00.02.1223 EUROCERT Grecia			
Sistem de management al sănătății și securității în muncă	ISO 45001: 2018 Certificat nr: 00.05.0232 EUROCERT Grecia			
Cod unic de identificare	MW-EN 13162 T6-MU1-CP5-Afr 23			
Declarație de performanță	CPR-DoP-PLO-014			

ROCKWOOL România Srl

Șos. București Ploiești Nr 1A, Clădirea A, Etaj 4, 013681, Sector 1, București, România tel: + 40 212 334 440
www.rockwool.ro