

KLIMAMAT

pôvodný názov LAROCK 40 ALS

OPIS VÝROBKU	Nehorľavá lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou vlákien s hliníkovou fóliou na izoláciu rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou (ALS).													
KÓD VÝROBKU	MW-EN 14303-T4-ST(+)-250-WS1-MV2													
NORMA	EN 14303:2009													
OBLASŤ POUŽITIA	<p>Oblasť použitia nehorľavej izolácie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie ▪ rozvody tepla a teplej vody ▪ ostatné rozvody a telesá TZB ▪ nádrže, bojler, zásobníky TZB ▪ akustické izolácie potrubí <p>Povrchová úprava hliníkovou fóliou nenahrádza potrebnú povrchovú úpravu na ochranu pred vonkajšími klimatickými vplyvmi (rosa, dážď, sneh).</p>													
TECHNICKÉ PARAMETRE	<p>Súčiniteľ tepelnej vodivosti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Teplota [°C]</th> <th>10</th> <th>50</th> <th>150</th> <th>250</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>λ [W/mK]</td> <td>0,039</td> <td>0,050</td> <td>0,083</td> <td>0,134</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trieda reakcie na oheň A1</p> <p>Najvyššia prevádzková teplota 250 °C *</p> <p>Krátkodobá nasiakavosť $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$</p> <p>Ekvivalentná difúzna hrúbka (s_d) $MV2 \geq 200 \text{ m}$</p> <p>* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.</p>				Teplota [°C]	10	50	150	250	λ [W/mK]	0,039	0,050	0,083	0,134
Teplota [°C]	10	50	150	250										
λ [W/mK]	0,039	0,050	0,083	0,134										
BALENIE A SKLADOVANIE	Rohože KLIMAMAT sú dodávané na paletách 2 360 × 1 100 × 2 650 mm balených do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi na štítku. Balenie je určené na vonkajšie skladovanie na rovnej a odvodnenej ploche iba v neporušenom obale. Palety sa skladujú v jednej vrstve. Rozbalené dosky z palety musia byť skladované na suchom mieste. Za všetky obalové materiály, ktoré spoločnosť ROCKWOOL Slovensko, s.r.o. uvádza na trh alebo do obehu na Slovensku, bol spoločnosti ENVI - PAK, a. s. na základe zmluvy o združenom plnení uhradený poplatok za zabezpečenie spätného odberu a zhodnotenia odpadov z obalov.													



dĺžka [mm]	šírka [mm]	hrúbka [mm]	m ² v roli [m ²]	počet rolí na palete [ks]
10 000	1 000	25	10	24
8 000	1 000	30	8	24
6 000	1 000	40	6	24
5 000	1 000	50	5	24
4 000	1 000	60	4	24
3 000	1 000	80	3	24
2 500	1 000	100	2,5	24

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú platné v čase jeho vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností a výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje meniť.